

Техническа характеристика

ADINOL-RAPID 2H

Ускорител на свързването на бетон

Описание

Течна добавка, която ускорява свързването на бетона и предлага съществено увеличение на раните якости в първите 24 часа. Осигурява следните предимства:

- Ускорява началното развитие на якостите, без да влияе отрицателно на крайните якости.
- Увеличава раните якости (< 24 часа).
- Ускорява декофрирането.
- Няма въздуховъзвлъчеста дейност.
- Не съдържа хлориди или други разграждащи съставки.
- Съвместима с всички цименти тип Portland.

Сертифициран с маркировка CE като ускоряваща втвърдяването добавка за бетон според EN 934-2:T7, certificate number: 0906-CPR-02412007/01.

Приложение

ADINOL-RAPID 2H представлява необходима помощ където се изисква ускорение на свързването на бетона, като при ниски температури, при желателно бързо декофриране, при ремонт на пътящата и др.

Технически характеристики

Цвят:	бледожълт
Плътност:	1,33 - 1,39 kg/l
pH:	9,00 ± 1,00
Максимум съдържание на хлор:	без хлор
Максимум съдържание на алкали:	≤ 4,0% по тегло

Указания за употреба

ADINOL-RAPID 2H се добавя:

- Към водата по време на приготвяне на бетона.
- Към готовата бетонова смес преди употребата и. В този случай, за да се постигне еднородна смес с ADINOL-RAPID 2H е достатъчно да се бърка около 4-5 мин. във въртящия контейнер на бетоносмесителя.

Разход

1,0-2,0 kg на 100 kg цимент, според желания резултат.

Опаковка

- Туби 5 kg и 20 kg.
- Варели 290 kg.
- Контейнер 1400 kg.

Трайност - Съхранение

18 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригинални неразпечатъни опаковки, при температури +5°C и +35°C. Защитено от измръзване и директна слънчева светлина.

Забележки

Крайния резултат може да се различава според типа на цимента и температурата на околната среда.

ADINOL-RAPID 2H



0906

ISOMAT S.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

09

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: ADINOL-RAPID 2H/1629-03

ADINOL-RAPID 2H

Hardening accelerating concrete admixture
EN 934-2: T7

Max chloride content: chloride free

Max alkali content: $\leq 4,0$ % by weight

Corrosive behavior: Contains the following
components from EN 934-1:2008 Annex A.2:

Nitrates and Thiocyanates

Dangerous substances: compliance

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Факс: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg