

Технически проспек

MARMOCRYL SILICONE Decor

Силиконова, пастообразна, готова за употреба мазилка
Грапава повърхност • Бяла или цветна • Водоотблъскваща

Описание

MARMOCRYL SILICONE Decor е пастообразна, готова за ползване, бяла или цветна, силиконова мазилка със специална зърнометрия за оформяне на грапава декоративна повърхност.

- Има отлично сцепление и висока еластичност.
- Осигурява възможността да се оформят грапави декоративни повърхности с различна форма, според желанията.
- Осигурява пълно водоотблъскване според EN1062-3.
- Осигурява отлична паропропускливост на строителните елементи.
- Няма нужда от боядисване.
- Устойчива е на алкали, според DIN 18556.
- Не се напуква като обикновената мазилка.
- Опростява и ускорява работата.
- Подходяща за външна и вътрешна употреба.

Сертифицирано с маркировка CE според EN 15824:2017.

Приложение

MARMOCRYL SILICONE Decor се използва за декоративни, бели или цветни, водоотблъскващи мазилки с малка дебелина и грапава повърхност.

Полага се върху всички повърхности, като мазилки, бетон, гипскартон и др. външно или вътрешно.

Поради високата еластичност и отличното сцепление е идеална мазилка за топлоизолационни плоскости.

Технически характеристики

Вид:	пастообразна
Цветовете:	бял и избрани по каталог (ISOMAT COLOR SYSTEM)
Плътност:	1,80 ± 0,03 kg/lit
Паропропускливост:	V1 (EN ISO 7783-2, V1: High Sd<0,14m)
Водопропускливост:	W3 (EN 1062-3, W3: Low w< 0,1 kg/m ² h ^{0.5})
Адхезия :	0,4 MPa (EN 1542)
Топлопроводимост:	λ = 0,7 W/(m · K) (EN 1745)
Реакция на огън	Euroclass B-s2,d0
Живот на сместта в съда:	4-6 h
Почистване на инструментите:	Инструментите трябва да се чистят с вода, веднага след използването.

Предлаган Тип

Видове на MARMOCRYL SILICONE Decor, според зърнометрията:

Тип	Дебелина
MARMOCRYLSILICONE Decor 2 mm	около 2 mm

Разход

Около 1,8 kg/m²/mm.

MARMOCRYL SILICONE Decor

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да е здрава и чиста, без прах и други замърсявания. Преди полагане на мазилката, основата трябва да се грундира със специален грунд SILICONE-PRIMER / ML-PRIMER. Гладки или неабсорбиращи повърхности трябва да се грундират с PL-BOND. MARMOCRYL SILICONE Decor се полага след като грунда е изсъхнал.

2. Полагане

MARMOCRYL SILICONE Decor се разбърква цялостно преди полагане. Разбъркването трябва да се извърши с бавни кръгови движения за да се избегне въвличането на въздух и образуването на въздушни мехурчета в материала. Мазилката се полага ръчно, чрез гладка неръждаема метална шпакла или машинно. Докато слоят мазилка е все още пресен (приблизително след 5-20 минути), се обработва (пердаши) с пластмасова маламашка, във вертикална, хоризонтална или кръгова посока, в зависимост от желаният краен вид на мазилката. Времето за работа зависи от поглъщаемостта на основата и околната температура.

Опаковка

Пластмасови баки от 25 kg.

Трайност - Съхранение

18 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригинални неразпечатъни опаковки, при температури +5°C и +35°C. Защитено от измръзване и директна слънчева светлина.

Забележки

- Естествените агрегати, използвани в мазилката, могат да предизвикат минимални разлики в цвета. Поради тази причина и за да се получи напълно еднакъв цвят, се препоръчва продуктите да са от една производствена партида или при случай че са от различни партиди, по възможност, да се смесват заедно. Също така, крайният цвят е възможно да се повлияе от температурата на основата и влажността на средата.
- Температура по време на полагане - между +5°C и +35°C.
- Новата повърхност трябва да се пази от високи температури, дъжд и замръзване.
- Следвайте инструкциите за безопасност, обозначени върху опаковката.

Летливи Органични Съединения (ЛОС)

Според Директива 2004/42/ЕО (II/A), максимално допустимо съдържание на ЛОС за подкатегория продукти в, тип BP е 40g/l (2010) за готов за ползване продукт. Готовият за ползване продукт MARMOCRYL SILICONE Decor има максимално съдържание <40 g/l ЛОС.

MARMOCRYL SILICONE Decor

CE

ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

11

EN 15824

External render based on organic binder

DoP No.: MARMOCRYL SILICONE DECOR/
1404-02

Water vapor permeability: V1

Water absorption: W3

Adhesion: 0.4 MPa

Durability: NPD

Thermal conductivity: $\lambda = 0.7 \text{ W/(m K)}$

Reaction to fire: Euroclass B-s2,d0

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕСЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
СОФИЯ 1839, бул. „Ботевградско шосе“ № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg