

Техническа характеристика

PL-BOND

Адхезионен грунд за мазилки

Описание

PL-BOND е адхезионен грунд, състоящ се от синтетични смоли и кварцов пясък. Използва се върху гладки и неабсорбиращи повърхности, вместо свързващ слой (шприц), за подобряване на адхезията на следващи мазилки и шпакловки. След полагане, образува грапава повърхност, устойчива на алкали.

Области на приложение

PL-BOND е готов за употреба грунд, който образува релефна основа, като по този начин се увеличава адхезията на следващи слоеве мазилки или шпакловки. Образува алкало устойчива повърхност, особено подходящ за полагане на гипсови мазилки. За вътрешна и външна употреба.

Технически характеристики

Вид:	пастообразен
Цвят:	светло червен
Плътност:	1,48 kg/l
pH:	7-9
Време за изсъхване:	1-2 h
Следващо покритие:	4-6 h

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да е напълно суха, здрава и чиста, без прах и други замърсявания.

2. Полагане

PL-PRIMER се разбърква цялостно преди употреба, до образуване на хомогенна смес. Полага се чрез четка или ролер на един слой. Грунда трябва да изсъхне напълно преди полагане на мазилката.

Разход

300-350 g/m², в зависимост от дебелината на слоя.

Опаковка

PL-BOND се предлага в опаковки от 1 kg, 5 kg и 20 kg.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури от +5°C до +35°C, на места, защитени от пряка слънчева светлина и ниски температури.

Забележки

- Температурата по време на полагане трябва да е между +5°C и +30°C.
- В случай на полагане на PL-BOND във външни зони, се препоръчва да се добави цимент в съотношение до 20% по маса.

Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица A), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт подкатегория h, тип WB е 30 g/l (2010) за готов за употреба продукт.

Готовия за употреба продукт PL-BOND съдържа максимум 30 g/l VOC.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Факс: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg